

有机硅流平剂 Tech-236N

描 述

Tech-236N 是聚醚改性有机硅化合物，由于其分子量较小，具有优异的快速流平能力并不影响重涂。同时，由于 Tech-236N 的硅含量较高，其有帮助消泡的作用。同时 Tech-236N 有优异的底材润湿能力同时与大多数树脂体系的相容性好。Tech-236N 特别适用于对流平速度要求较高的光固化体系。

物理化学参数

成 分： 聚醚改性硅油
外 观： 浅黄色透明液体
活 性 份： 100%

特 性

流平性	润湿力	重涂性	相容性	滑度	低稳泡性	抗缩孔性	防粘连性
★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★

★★★★★代表最优 ★代表最差

应用体系与用量

Tech-236N 可以适用于所有溶剂型体系，水溶性体系与光固化体系等。
添加量根据不同使用体系加量不同，一般对总量 0.1-1%，可在生产的任何阶段加入。

包 装

25kg 或 200kg

TECH Polymer
A company focus on additives since its birth

■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层
电话：021-50796110 传真：021-50796113
MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附： 本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，
仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元
电话：0757-22689820 传真：0757-22689270