

流变助剂 Tech-9421

描 述

Tech-9421 是改性 EVA 蜡乳液，提供一定的触变性，可有效提高金属颜料在水性体系的定向

物理化学参数

成 分： 改性 EVA 蜡乳液
外 观： 白色乳液
活 性 份： 20%
溶 剂： 水

应用体系与用量

适用于各类水涂料体系。

添加量根据不同使用体系加量不同，在配方量的 5-10%，建议在低剪切条件下加入，建议将体系初始 PH 值调整到 9 左右

包 装

25kg 塑料桶

TECH Polymer
A company focus on additives since its birth

■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层

电话：021-50796110 传真：021-50796113

MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附： 本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，
仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元

电话：0757-22689820 传真：0757-22689270